

Snabbhärdande vattentät pluggmassa

- Härdar efter ca 2 minuter
- Stoppar rinnande vatten
- Lämplig för applicering i t.ex. brunnar och avlopp

PRODUKTBESKRIVNING

En cementbaserad, snabbhärdande massa för mindre lagningar samt att stoppa vattenläckage.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

VANDEX RAPID 2 kan användas inne och ute som ett vattentätt bruk eller där snabb härdning och snabb styrketillväxt krävs:

- Täppa till vattenläckor och läckage
- Täta läckande rör
- Täta läckande sprickor
- Täta fogar i brunnar
- Fixering i konstruktioner där omedelbar användning krävs
- Installation av stålelement i betong eller murverk
- Erosionsbeständig stöttning av kanalförslutningar
- Lämplig för undervattensarbete

VANDEX RAPID 2 kan användas på följande underlag:

- Betong
- Murverk
- Lergods
- Gjutjärnsrör
- Plaströr
- Sten

EGENSKAPER

VANDEX RAPID 2 har följande fysiska egenskaper:

- Stoppar rinnande vatten
- Härdar ca 2 minuter efter blandning
- Hållbar, ingen krympning
- Kan användas under vatten
- Kan mixas med vatten eller användas torrt
- Enkel applicering
- Förpackad i lättanvända, återförslutbara behållare

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Underlaget måste vara fast, rent och fritt från ytföroreningar. Löst material avlägsnas till fast underlag, så att en lämplig yta skapas för VANDEX RAPID 2. Förvattning krävs om underlaget är torrt.

BLANDNING

Blanda 1 kg VANDEX RAPID 2 och 0,20–0,25 l rent vatten till en tjock, plastisk konsistens. Vid kallt väder, använd ljummet vatten. Vid högre temperaturer, använd kallt vatten. För att undvika spill bör endast små mängder VANDEX RAPID 2

APPLICERING

- Efter blandning, applicera VANDEX RAPID 2 på lämpligt område omedelbart. Arbeta in blandningen väl i området och håll sedan stadigt på plats i cirka 1-2 minuter.
- Bibehåll tryck utan att skada materialet till dess att det stelnat.
- Avlägsna överflödigt material.

VANDEX RAPID 2 är lämpligt som underlag för fortsatt applicering av VANDEX produkt/system. Under vissa omständigheter kan VANDEX RAPID 2 appliceras som ett torrt pulver.

UNDER HÄRDTID

Undvik stark mekanisk belastning 1 timme efter applicering. Ge lämpligt skydd mot regn, sol, vind, och frost under härdtiden.

ÅTGÅNG

Installation av ett rör med diameter 30 cm kräver 2–3 kg. 2 kg/m²/1 mm.

FÖRPACKNING

15 kg återförslutningsbara plasthinkar.

FÖRVARING

Vid förvaring på torr plats i öppnad, oskadad originalförpackning är hållbarheten 12 månader.

HÄLSA OCH SÄKERHET

VANDEX RAPID 2 innehåller cement.

Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Andas inte in damm. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare. Använd lämpliga handskar och ögon-/ansiktsskydd. Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare och visa denna behållare eller etikett. För ytterligare information se Säkerhetsdatabladet på www.vandex.se.

TEKNISK DATA		
Färg		Grå
Obehandlat tillstånd		pulver
Densitet	[kg/l]	ca 1.4
Komponenter		1 component
Applicerings temperatur (blandningsvatten och underlagstemperatur)	[°C]	+5 to +25
Öppentid (efter blandning)	[min]	ca 2
Alla data är medelvärden från flera tester under laboratorieförhållanden. I praktiken kan klimatvariationer såsom temperatur, luftfuktighet och porositet hos substratet påverka dessa värden.		

Informationen är baserad på vår långa erfarenhet och kunskap. Vi kan dock inte ge någon garanti eftersom för ett framgångsrikt resultat måste alla omständigheter i ett enskilt fall beaktas. Indikationer på erforderliga kvantiteter är endast medelvärden som i vissa fall kan vara större.



Tremco CPG Sweden AB
 Polhemsplatsen 5 · 411 03 Göteborg · T: +46 (0) 31 57 00 10
www.vandex.se