

Extremt snabbhärdande vattentät pluggmassa

- Härdar på ca 30 sekunder
- Stoppar rinnande vatten
- Lång livslängd

PRODUKTBESKRIVNING

En cementbaserad och snabbhärdande massa för att stoppa vattenläckage.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

VANDEX PLUG kan användas inne och ute som ett vattentätt bruk där snabb härdning krävs:

- Täta vattenläckor och läckage
- Täta läckande sprickor
- Tätar på fuktiga underlag
- Täta läckage i betongrör
- Tätning i tunnlar
- Kan appliceras i konstruktioner där omedelbar användning krävs
- För fixering i betong eller murverk
- Lämpligt för undervattensarbete

VANDEX PLUG kan användas på följande underlag:

- Betong
- Murverk
- Lergods
- Sten

EGENSKAPER

VANDEX PLUG har följande fysiska egenskaper:

- Stoppar rinnande vatten
- Härdar ca 30 sekunder efter blandning
- Lång livslängd
- Erosionsbeständigt bruk
- Kan användas under vatten
- Mixas med vatten eller används torr
- Enkel applicering
- Förpackade i lättanvända, återförslutningsbara förpackningar

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Underlaget måste vara fast, rent och fritt från ytföroreningar. Löst material avlägsnas till fast underlag, så att en lämplig yta för applicering av VANDEX PLUG skapas.

BLANDNING

Härdningstiden beror till stor del på mängden blandningsvatten som används. Standardvärdet är (vid 20°C):

1 kg VANDEX PLUG och ca 0,25 liter vatten. VANDEX PLUG måste tillsättas i vattnet och blandas snabbt. Blandningstiden är ca 15 sekunder. Blandas med fördel i hink med slev. Mindre mängd kan blandas med händerna (använd gummihandskar). Efter blandning härdar massan på ca 30 sekunder. Vid kallt väder, använd ljummet vatten. Vid högre temperaturer, använd kallt vatten.

APPLICERING

För att undvika spill bör endast små mängder VANDEX PLUG blandas.

- Efter blandning, applicera VANDEX PLUG på lämpligt område omedelbart. Arbeta in bruket och håll sedan stadigt på plats i cirka 30 sekunder. (Bär gummihandskar).
- Bibehåll tryck utan att skada materialet tills det stelnat.
- Avlägsna överflödigt material.
- VANDEX PLUG är lämpligt som underlag för fortsatt applicering av VANDEX produkt/system.

Under visa omständigheter kan VANDEX PLUG appliceras som ett tort pulver. Placera och håll pulvret direkt över läckan i 30-40 sekunder.

ÅTGÅNG

Beroende på storleken på vattenläckan: ca. 0,3 kg/vattenläcka.

FÖRPACKNING

15 kg återförslutningsbara plasthinkar (beställningsvara)
5 kg återförslutningsbara plasthinkar

FÖRVARING

Vid förvaring torrt i öppnad, oskadad originalförpackning är hållbarheten 12 månader.

HÄLSA OCH SÄKERHET

VANDEX PLUG innehåller cement. Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Andas inte in damm. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare. Använd lämpliga handskar och ögon-/ansiktsskydd. Vid förtäring, sök omedelbart läkare och visa denna behållare eller etikett. För ytterligare information, se säkerhetsdatabladet på www.vandex.se.

TEKNISK DATA		
Obehandlat tillstånd		Pulver
Kulör		Grå
Densitet	[kg/l]	ca 1,2
Komponenter		1 komponent
Applicerbar i temperaturer	[°C]	+5 till +25 °C (blandningsvatten och underlagets temperatur)
Appliceringstid	[sek]	ca 30 sekunder (efter blandning)
Alla data är medelvärden från flera tester under laboratorieförhållanden. I praktiken kan klimatvariationer som temperatur, luftfuktighet och porositet hos underlaget påverka dessa värden.		

Informationen är baserad på vår långa erfarenhet och kunskap. Vi kan dock inte ge någon garanti eftersom för ett framgångsrikt resultat måste alla omständigheter i ett enskilt fall beaktas. Indikationer på erforderliga kvantiteter är endast medelvärden som i vissa fall kan vara större.